


Siebanalyse Körnung # 102 (fein)

Sieb in mm	Siebrückstand 1000 g Einwaage in %
2,00 mm	-
1,60 mm	21,3
1,25 mm	58,1
1,00 mm	13,6
< 1,0	7,0

22.03.2013



Unsere Quarzsande sind aufbereitete, natürliche Rohstoffe.
Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingten Toleranzen.